ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набора порошков абразивных электрокорундовых
для шлифования и полирования зуботехнических изделий из металлов
«БЕЛЭКТ®»
по ТУ 9391-094-45814830-2003

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Набор порошков абразивных электрокорундовых для шлифования и полирования зуботехнических изделий из металлов **«Белэкт»** (далее по тексту – материал «Белэкт») применяется для удаления паковочной массы, подготовки каркасов перед обжигом, удаления излишней керамической массы, а также для обработки поверхности кобальтохромовых сплавов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Материал **«Белэкт»** представляет собой белый порошок на основе электрокорунда с высоким содержанием окиси алюминия (99,5%). Материал **«Белэкт»** уступает по твердости только алмазу и является самым безвредным осколочным продуктом в группе электрокорундов.

Материал **«Белэкт»** выпускается разной степени зернистости:

- 90-75 мкм, зернистость № 6;
- 106-90 мкм, зернистость № 8;
- 125-106 мкм, зернистость № 10;
- 150-125 мкм, зернистость № 12;
- 300-250 мкм, зернистость № 25;
- 355-300 мкм, зернистость № 32;
- 40-50 мкм, зернистость М50.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

Материал **«Белэкт»** применяют согласно инструкциям, прилагаемым к аппаратам пескоструйного типа.

Область применения электрокорунда зависит от зернистости:

- 150 мкм – удаление паковочной массы, подготовка каркасов перед обжигом, удаление излишек керамической массы металлокерамических коронок;
- 250 мкм – обработка поверхностей благородных и неблагородных сплавов, подготовка каркасов перед обжигом;
- 320 мкм – обработка поверхностей из хромкобальтовых сплавов, подготовка каркасов из неблагородных сплавов перед обжигом.

ФОРМА ВЫПУСКА

Порошок (канистра) - 5 кг
Этикетка-инструкция - 1 шт.
Допускается выпуск материала «Белэкт» другой комплектности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом месте в плотно закрытой таре, при температуре от **+5°С до +25°С**. ***Избегать попадания влаги!***

Срок годности - **5 лет**.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от **-30^{0}С до +30^{0}С**.

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки материала «Белэкт» и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05295 от 25.09.2017 г.

Номер партии и дата выпуска указаны на упаковке.