


hydrogum[®] 5

Беспыльный альгинат с быстрым схватыванием и высокой стабильностью размеров в течение 5 дней

**Применение**

- Временные мосты и коронки
- Съёмные и бюгельные протезы
- Диагностические модели
- Антагонисты в несъёмном и съёмном протезе

Характеристики

- Высокая стабильность размеров
- Малое время обработки и схватывания
- Тиксотропный
- Аромат тропических фруктов (мангостана)
- Сиреневого цвета
- Беспыльный

Преимущества

- Возможность длительного хранения оттиска, стабильность размеров сохраняется в течение 5 дней
- Впитывание воды за 5 секунд
- Легкое смешивание
- Однородная масса, поверхность гладкая и компактная
- Простое и быстрое замешивание без образования пузырьков с помощью смесителя Alghamix II - Zhermack
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- Гарантия 5 лет

Технические данные

Время смешивания	< 30"
Общее время обработки (23°C/73°F)	1' 05"
Пребывание в полости рта	45"
Время схватывания (23°C/73°F)	1' 50"
Упругое восстановление (ISO 1563)	98 %
Остаточная деформация (ISO 1563)	13 %
Сопротивление сжатию (ISO 1563)	1,2 МПа
Потеря воды через 5 дней	0,5 %

Упаковка

C302070	1 пакет весом 453 г
C302071	1 коробка + 2 пакета весом 453 г каждый + Набор мензурок
C302075	1 пакет с одной дозой весом 21 грамм

Дополнительные приспособления

C300900	Набор мензурок для hydrogum [®] 5 (1 для воды + 1 для порошка)
C300992	1 резиновая чашка для смешивания
C300990	6 цветных флуоресцентных шпателей для альгинатов
C300960	1 Long Life Bag, упаковка (100 шт) - Герметично закрывающиеся пакеты для хранения оттисков

Оборудование

C303230	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 230 В
C303215	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 115 В